

## Лак полуфабрикатный алкидно-уретановый «АУ» Высший сорт

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг J <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	20
2	Внешний вид лака	Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость).
3	Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи.
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	50 ± 3
5	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С,	160-260
6	Время высыхания до степени 3, не более ч, : При температуре (20,0 ± 2) °С (2% трехметального сиккатива LB-2 )	4
7	Твердость покрытия лака (маятник А), относительные единицы, не менее: (2% трехметального сиккатива LB-2 )	0,25
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	Не нормируется

**Упаковка:** танк-контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны и другие емкости, соответствующие требованиям безопасности при хранении и транспортировке.

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев с даты изготовления.