

Лак полуфабрикатный алкидно-фенольный «АФ»

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг J ₂ /100 см ³ , не темнее	80
2	Внешний вид лака	Однородная прозрачная жидкость, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение).
3	Чистота лака	Отсутствие механических включений и сыпи, при этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака.
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	47-55
5	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С,	110-180
6	Время высыхания до степени 3, не более ч: При температуре (20,0 ± 2) °С (1% сиккатива кобальта 12%-ного)	4
7	Твердость покрытия лака 18-20 мкм (маятник А), относительные единицы, не менее: (1% сиккатива кобальта 12%-ного)	0,15
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	15

Упаковка: танк-контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны и другие емкости, соответствующие требованиям безопасности при хранении и транспортировке.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.