

## Лак полуфабрикатный алкидный «ГФ-01» Первый сорт

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг J <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	130
2	Внешний вид лака	Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость).
3	Чистота лака	Наблюдается наличие единичных механических включений не более 10 шт. При этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака.
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	43 ± 2
5	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С	45-85
6	Время высыхания до степени 3, не более ч: При температуре (20,0 ± 2) °С При температуре (80,0 ± 2) °С (2% трехметального сиккатива LB-2)	24 1,5
7	Твердость покрытия лака (маятник А), относительные единицы, не менее: (1,5 % трехметального сиккатива LB-2)	0,12
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	13

**Упаковка:** танк-контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны и другие емкости, соответствующие требованиям безопасности при хранении и транспортировке.

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев с даты изготовления.