

Лак полуфабрикатный алкидный «ПФ-020» Первый сорт

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг J ₂ /100 см ³ , не темнее	100
2	Внешний вид лака	Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость).
3	Чистота лака	Наблюдается наличие единичных механических включений не более 10 шт. При этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака.
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	50 ± 2
5	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С	40-60
6	Время высыхания до степени 3, не более ч: При температуре (20,0 ± 2) °С При температуре (60,0 ± 2) °С (2% трехметалльного сиккатива LB-2)	24 4
7	Твердость покрытия лака (маятник А), относительные единицы, не менее: (2% трехметалльного сиккатива LB-2)	0,13
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	20

Упаковка: танк-контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны и другие емкости, соответствующие требованиям безопасности при хранении и транспортировке.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.