

Лак полуфабрикатный алкидный «ПФ-060» Высший сорт

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг J ₂ /100 см ³ , не темнее	10
2	Внешний вид лака	Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость).
3	Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи.
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	53 ± 2
5	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С	55-150
6	Время высыхания до степени 3, не более ч: При температуре (20,0 ± 2) °С При температуре (80,0 ± 2) °С (2% трехметального сиккатива LB-2)	36 2
7	Твердость покрытия лака (маятник А), относительные единицы, не менее: (2% трехметального сиккатива LB-2)	0,10
8	Кислотное число, мг КОН/г, не более	20

Упаковка: танк-контейнеры, автоцистерны, железнодорожные цистерны и другие емкости, соответствующие требованиям безопасности при хранении и транспортировке.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.