

## Смола полиэфирная ненасыщенная, марка ПН-1

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-до темно-желтого цвета, без посторонних включений
2	Плотность при 23 °С, г/см <sup>3</sup>	1,137-1,148
3	Массовая доля стирола, %	30-33
4	Условная вязкость по ВЗ-246, с	16-31
5	Время желатинизации при 25 °С, мин:	5-28

**Упаковка:** стальные бочки по ГОСТ 6247 или ГОСТ 13950, авто- или железнодорожные цистерны, а также другие виды тары, обеспечивающие сохранность смол.

**Гарантийный срок хранения:** 4 месяца с даты изготовления