

## Смола полиэфирная ненасыщенная, марка ПН-609-21М

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого, зеленого или коричневого оттенка, без посторонних включений
2	Плотность при 23 °С, г/см <sup>3</sup>	1,165-1,180
3	Условная вязкость по ВЗ-246, с	20-32
4	Время желатинизации при 25 °С, мин:	100-200

**Упаковка:** стальные бочки по ГОСТ 6247 или ГОСТ 13950, авто- или железнодорожные цистерны, а также другие виды тары, обеспечивающие сохранность смол.

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев с даты изготовления